

## Fiche technique: LIPAROAD P9498WB

### Général

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Description</b>  | Peinture routière monocomposante à base des résines acryliques en phase aqueuse.  |
| <b>Propriétés</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Application aisée</li><li>• Séchage rapide</li><li>• Circulation automobile rapide possible après l'application</li><li>• Bonne adhérence sur des substrats routiers divers</li><li>• Bonne résistance aux sels de déglacage</li><li>• Peinture souple permettant une bonne résistance à l'érosion</li><li>• Bonne tenue de la couleur</li><li>• Odeur faible</li></ul> |
| <b>Utilisations</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Application machinale des peintures routières</li></ul>   |

### Données techniques

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Viscosité</b>              | 85-92 KU (Krebs Stormer)  |
| <b>Couleur</b>                | Blanc, jaune + éventail RAL en différent coloris  |
| <b>Densité</b>                | 1,55-1,65 g/cm <sup>3</sup> à 20 °C en fonction de la couleur   |
| <b>Temps de séchage</b>       | <25 minutes ( épaisseur humide 500µ - 20°C/50% H.R.)  |
| <b>Aspect</b>                 | Mat   |
| <b>Résistance au dérapage</b> | >45 SRT   |
| <b>Point éclair</b>           | Non applicable  |
| <b>Extrait sec en poids</b>   | 70-74%  |
| <b>Dilution</b>               | Si nécessaire avec max. 5% d'eau  |
| <b>Réflexion</b>              | Le produit ne contient pas des billes de verre.<br>Pour réflexion lumineuse immédiate saupoudrer avec des billes de verres (200-300g/m <sup>2</sup> ) |

## Informations relatives à l'application

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Application</b>                   | A l'airless.   |
| <b>Préparation de surface</b>        | Nettoyer et dépeussier les surfaces à traiter  |
| <b>Consommation</b>                  | 400-650 g/m <sup>2</sup> ou 300g/m <sup>2</sup> pour marquages temporaires                                 |
| <b>Température/Humidité relative</b> | Appliquer de préférence entre 10°- 35°C.<br>Humidité relative : max. 80%                                   |
| <b>Nettoyage des outils</b>          | Eau (+savon)   |
| <b>Info de sécurité</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Consulter la fiche de données de sécurité avant l'emploi</li></ul> |

## Conditions de livraison

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Emballages</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 25kg Liparoad WB</li><li>• 15kg Liparoad WB</li><li>• Autres emballages sont possible à demande</li></ul> |
| <b>Stockage</b>   | Max. 6 mois pour les bidons non ouverts , stockés à l'abri des températures extrêmes  |