

Technische fiche: LIPAPRIM P1200 SV

Algemeen

Omschrijving	2-component koudhardende oplosmiddelvrije primer op basis van MMA
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">• Makkelijk aan te brengen• Hoge levensduur• Uitstekende slijtweerstand• Uitstekende hechting op beton• Goede kleurvastheid• Zeer goed bestand tegen chemische vervuiling• Snel overschilderbaar :<ul style="list-style-type: none">o Na ~15' at 30°Co Na ~20' at 20°Co Na ~30' at 10°C
Toepassing	<ul style="list-style-type: none">• Als grondlaag op beton onder de P6000-serie en P7000- serie MMA wegmarkeringsproducten

Technische gegevens

Viscositeit	~200 mPa.s (Brookfield #1, 30 rm) bij 20°C
Kleur	kleurloos
Dichtheid	ca. 1,0 g/cm ³ bij 20 °C
Uitzicht	Satijn
Potlife	10-12' bij 20°C (gemengd product)
Stroefheid	Niet van toepassing
Vlampunt	~11°C
Mengverhouding	1% dibenzoylperoxide verharder op product

Verwerkingsinformatie

Applicatie	<ul style="list-style-type: none">De peroxide verharder mechanisch al roerend homogeen aan de primer toevoegen. De totale inhoud van het mengsel op de vloer uitgieten en uitrollen met een kortharige rol of met de vloertrekker verdelen.
Ondergrondvoorbereiding	De ondergrond vooraf reinigen en vrijwaren van stof
Verbruik	0,3-0,5 kg/m ² afhankelijk van de porositeit en ruwheid van de ondergrond
Temperatuur/ Luchtvochtigheid	Bij voorkeur aanbrengen tussen 5° - 30°C.
Reinigen apparatuur	Lipasolv V100AV
Veiligheidsinfo	<ul style="list-style-type: none">Hoewel Liparoad P1200 SV niet toxisch is, heeft het een sterk specifieke geur en is beschermende kledij aangewezen, inclusief geschikte handschoenen en oogbescherming.Steeds in een goed verluchte omgeving werkenVerwijderd houden van elektrische ontstekingsbronnenGelieve aandachtig de veiligheidsfiche te consulteren alvorens gebruik

Leveringsgegevens

Verpakkingen	<ul style="list-style-type: none">20kg basis + 200g dibenzoylperoxide poeder verharder (BPO)4kg basis + 40g dibenzoylperoxide poeder verharder(BPO)
Houdbaarheid	Maximaal 6 maanden in een onaangestaste verpakking, gevrijwaard van extreme weersomstandigheden.