

Technische fiche: LIPAROAD A9491 AV75

Algemeen

Omschrijving	1-component solvent gedragen acrylaat wegverf
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">• Makkelijk aan te brengen• Snelle droging• Snel overrijdbaar• Uitstekende hechting op verschillende wegdekken• Goede bestendigheid tegen strooizouten• Soepele coating waardoor goede bestendigheid tegen afschuring• Goede kleurvastheid• Aromaatrovrij• ADR-vrij• Laag gehalte aan solventen
Toepassing	<ul style="list-style-type: none">• Machinale applicatie van wegmarkeringen

Technische gegevens

Viscositeit (20°C)	80-90KU (Krebs-Stormer)
Kleur	Wit, geel (standaard) + diverse RAL kleuren
Dichtheid	1,5-1,6 g/cm ³ bij 20 °C afhankelijk van de kleur
Uitzicht	Mat
Stroefheid	>45 SRT (met nastrooimiddelen)
Droogtijd	<25 minuten bij een natte laagdikte van 500µ (20°C/ 60% R.V.)
Vlampunt	24°C
Vaste stofgehalte	~75% in gewicht
Verdunning	Indien noodzakelijk met max. 5% Lipasolv V100AV
Reflectie	Product bevat geen glaspereels ; voor onmiddellijke reflectie nastrooien met glaspereels , ca. 300g/m ²

Verwerkingsinformatie

Applicatie	Met kwast, rol of airless. Goed mengen voor gebruik.
Ondergrondvoorbereiding	De ondergrond vooraf reinigen en vrijwaren van stof
Verbruik	700-800 g/m ² = ~450-550 microns natte laagdikte
Temperatuur/ Luchtvochtigheid	Bij voorkeur aanbrengen tussen 5°- 30°C.
Reinigen apparatuur	Lipasolv V100AV
Veiligheidsinfo	<ul style="list-style-type: none">• Hoewel Liparoad A9491 AV75 niet toxisch is, is beschermende kledij aangewezen , inclusief geschikte handschoenen en oogbescherming• Steeds in een goed verluchte omgeving werken• Verwijderd houden van elektrische ontstekingsbronnen• Gelieve aandachtig de veiligheidsfiche te consulteren alvorens gebruik

Leveringsgegevens

Verpakkingen	<ul style="list-style-type: none">• 25kg – 6kg• Grotere verpakkingen op aanvraag
Houdbaarheid	Max. 12 maanden in een onaangestaste verpakking, gevrijwaard van extreme weersomstandigheden.