

Technische fiche: LIPAROAD FR1

Algemeen

Omschrijving	1-component niet-reflecterende solvent gedragen acrylaat wegenverf
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">• Makkelijk aan te brengen• Anti-slip• Snelle droging• Snel overrijdbaar• Uitstekende hechting op verschillende wegdekken• Goede bestendigheid tegen strooizouten• Soepel coating waardoor goede bestendigheid tegen afschuring• Goede kleurvastheid• Aromaatvrij• Laag gehalte aan solventen
Toepassing	<ul style="list-style-type: none">• Machinale applicatie van wegmarkeringen

Technische gegevens

Viscositeit (20°C)	70-90KU (Krebs-Stormer)
Kleur	Wit – andere kleuren op aanvraag
Dichtheid	-1,45 g/cm ³ bij 20 °C
Uitzicht	Mat
Stroefheid	>50 SRT
Droogtijd	<12 minuten bij een natte laagdikte van 435g/m ² (18°C/ 75% R.V.)
Vlampunt	>-18°C
Vaste stofgehalte	71,5-75,5%
Verdunning	Onverdund aanbrengen
Reflectie	Product bevat geen glasparels ; voor onmiddellijke reflectie nastrooien met Echostar 5 SBP ECO SRT
Certificatie	NF 1H164S2 P5S2Q4 (435g/m ²) P6S2Q4 (435g/m ²) nog niet geofficialiseerd

Verwerkingsinformatie

Applicatie	Spuit- of rolapplicatie
Ondergrondvoorbereiding	De ondergrond vooraf reinigen en vrijwaren van stof
Verbruik	~435 g/m ²
Temperatuur/ Luchtvochtigheid	Bij voorkeur aanbrengen tussen 5°- 30°C.
Reinigen apparatuur	Lipasolv V100AV of
Veiligheidsinfo	<ul style="list-style-type: none">• Hoewel Liparoad FR1 niet toxisch is, is beschermende kledij aangewezen, inclusief geschikte handschoenen en oogbescherming.• Steeds in een goed verluchte omgeving werken• Verwijderd houden van elektrische ontstekingsbronnen• Gelieve aandachtig de veiligheidsfiche te consulteren alvorens gebruik

Leveringsgegevens

Verpakkingen	<ul style="list-style-type: none">• 24kg.• Andere verpakkingen mogelijk op aanvraag
Houdbaarheid	Maximaal 12 maanden in een onaangetaste verpakking, gevrijwaard van extreme weersomstandigheden.