

## Technische fiche: LIPAROAD P7000

### Algemeen

<b>Beschrijving</b>	2-component solventvrije coating gebaseerd op MMA harsen voor airless geapliceerde wegmarkeringen.
<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Makkelijke applicatie</li><li>• Lange levensduurverwachting</li><li>• Uitstekende anti-skid bestendigheid</li><li>• Uitstekend hechting op verschillende weg substraten</li><li>• Goede kleurvastheid</li><li>• Zeer goed weerstand tegen chemische pollutie</li><li>• Voertuigoverrijdbaarheid<ul style="list-style-type: none"><li>o Na ca. 20' bij 30°C</li><li>o Na ca. 30' bij 20°C</li><li>o Na ca. 40' bij 10°C</li></ul></li></ul>
<b>Toepassing</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wegmarkeringen</li></ul>

### Technische gegevens

<b>Viscositeit</b>	Dik vloeibaar
<b>Kleur</b>	Wit, geel + diverse RAL kleuren
<b>Dichtheid</b>	ca. 1,45 g/cm <sup>3</sup> bij 20 °C afhankelijk van de kleur
<b>Uitzicht</b>	Satijn mat
<b>Potlife (20°C)</b>	10-15' bij 20°C
<b>Skid weerstand</b>	>=50 SRT met nastrooimiddelen ( bv. Echostar 5 BCP SRT)
<b>Vlampunt</b>	~11°C
<b>Mengverhouding</b>	Zie applicatie info

## Verwerkingsinformatie

<b>Applicatie</b>	Hydraulische 2K-machine met 50:50 mengsysteem  Plaats Liparoad P7000 comp.A (geactiveerd) in de eerste tank Meng 2% Dibenzoylperoxide poeder in de pot Liparoad P7000 comp.B (niet-geactiveerd) en giet in de tweede tank ( dit mengsel blijft min.1 dag stabiel (20°C)
<b>Ondergrondvoorbereiding</b>	Substraat reinigen en stofvrij maken Beton, dallen, zeer oude asphalt eerst impregneren met de MMA primer "Lipaprim 1200SV" of de sneldrogende epoxy primer "Lipapox Prim"
<b>Verbruik</b>	500-750 g/m <sup>2</sup>
<b>Temperatuur/Vochtigheid</b>	Breng bij voorkeur aan tussen 5°C en 35°C
<b>Reinigen apparatuur</b>	Lipasolv V100AV of Lipasolv V400AV
<b>Veiligheidsinfo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hoewel Liparoad P7000 niet toxisch is, is beschermende kledij aangewezen , inclusief geschikte handschoenen en oogbescherming.</li><li>• Steeds in een goed verluchte omgeving werken</li><li>• Verwijderd houden van elektrische ontstekingsbronnen</li><li>• Gelieve aandachtig de veiligheidsfiche te consulteren alvorens gebruik</li></ul>

## Leveringsgegevens

<b>Verpakking</b>	25kg Liparoad P7000 comp.A 25kg Liparoad P7000 comp.B 500g Dibenzoylperoxide poeder
<b>Houdbaarheid</b>	Max. 6 maanden in een onaangetaste verpakking, gevrijwaard van extreme weersomstandigheden.