

Technische fiche: LIPAROAD P9498WB

Algemeen

Omschrijving	1-component water gedragen acrylaat wegverf
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">• Makkelijk aan te brengen• Snelle droging• Snel overrijdbaar• Uitstekende hechting op verschillende wegdekken• Goede bestendigheid tegen strooizouten• Soepel elastische coating waardoor goede bestendigheid tegen afschuring• Goede kleurvastheid• Geurarm
Toepassing	<ul style="list-style-type: none">• Machinale applicatie van wegmarkeringen

Technische gegevens

Viscositeit (20°C)	85-92KU (Krebs-Stormer)
Kleur	Wit, geel (standaard) + diverse RAL kleuren
Dichtheid	1,55-1,65 g/cm ³ bij 20 °C afhankelijk van de kleur
Uitzicht	Mat
Stroefheid	>45 SRT
Vlampunt	Niet van toepassing
Vaste stofgehalte	70-74%
VOS (EC Directive 2004/42/EC)	<50g/l
Verdunning	Indien noodzakelijk met max. 5% water
Reflectie	Product bevat geen glaspereels ; voor onmiddellijke reflectie nastrooien met glaspereels , 200-300g/m ²

Verwerkingsinformatie

Applicatie	Machinaal airless
Ondergrondvoorbereiding	De ondergrond vooraf reinigen en vrijwaren van stof
Verbruik	400-650 g/m ² of 300g/m ² voor tijdelijke markeringen
Temperatuur/ Luchtvochtigheid	Bij voorkeur aanbrengen tussen 10°- 35°. Max. 80% R.V
Reinigen apparatuur	Water (+zeep)
Veiligheidsinfo	<ul style="list-style-type: none">• Gelieve aandachtig de veiligheidsfiche te consulteren alvorens gebruik

Leveringsgegevens

Verpakkingen	<ul style="list-style-type: none">• 25kg Liparoad WB• 15kg Liparoad WB• Andere verpakkingen op aanvraag
Houdbaarheid	Max. 6 maanden in een onaangestaste verpakking, gevrijwaard van extreme weersomstandigheden.