Fiche technique: Fineline 150/13

Général

Description	Enduit à chaud rétroréflechissant pour marquage routier
Propriétés	• Application aisée • Adhérence excellent sur des substrats routiers divers • Aspect rétroréflechissant élevé • Résistance au dérapage élevée • Certificat BENOR (blanc) – code 0488/0001
Utilisations	• Marquage routier horizontal

Données techniques

Viscosité	Non applicable
Couleur	blanc
Densité	1,9-2,1 g/cm³ à 20 °C
Extraits secs	100%
Résistance au dérapage	>=50 SRT
Certificat BENOR	P6R2Q4S2 – P5R3Q4S2
Résistance au ramolissement (EN1871)	Classe SP2
Temps de séchage (20°C)	Max. 10 min
Point éclair	>230°C

Informations relatives à l'application

Application	Chauffé , par pistolage ou par extrusion
Conditions d'application	• Préchauffer en mélangeant jusqu'à 170°C-200°C en cas d'extrusion ou 180°C-210°C en cas de pistolage , en fonction de la temperature extérieure • Imprégner le béton avec du Lipaflex Prim (~300g/m²) • Bien nettoyer et dépoussiérer les substrats avant l'application de Fineline
Consommation	5-6 kg/m² ou 2,5-3 mm
Info de sécurité	• Consulter la fiche de données de sécurité avant l'emploi

ACBWJ - Industriezone Lummen-Gestel - Europaweg 14, 3560 Lummen (Belgium)
info@acb-wj.com | +32 11 43 42 26 | www.acb-wj.com
The above information is informative, no rights can be derived from it. © ACBWJ 2021

Conditions de livraison

Conditionnnement	● Sacs 20kg ● Le conditionnement est à base de PE, ne doit pas être ouvert et fait partie intégrale du produit thermoplastique
Stockage	Max. 12 mois dans des sacs non ouverts, stockés à l'abri des températures extrêmes

ACBWJ - Industriezone Lummen-Gestel - Europaweg 14, 3560 Lummen (Belgium)
info@acb-wj.com | +32 11 43 42 26 | www.acb-wj.com
The above information is informative, no rights can be derived from it. © ACBWJ 2021